



Productvoorschriften

UniQ Muurverf Extra Mat

Omschrijving

Matte interieur muurverf op basis van acrylaatdispersie.

Toepassing

Voor het behandelen van vrijwel alle steenachtige ondergronden, zoals baksteen, beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten. Voor het overschilderen van bestaande muurverflagen, als deze intact zijn en goed worden gereinigd.

Kenmerken

- Beproefde kwaliteit
- Goede dekkend
- Vergeelt niet
- Onverzeepbaar
- Zeer goede verwerkingseigenschappen (rol / kwast / spuit)
- Oplosmiddel –en emissievrij
- Waterdampdoorlatend
- Na 6 weken schrobvast volgens EN 13300, klasse 2

Applicatiegegevens

Kwast en verfroller

Verdunning – zonodig met leidingwater (5% max)

Airless spuitapplicatie

Verdunning zonodig met leidingwater (5% max)

Spuitopening 0,017 – 0,019 inch

Materiaaldruk 160 – 180 bar

Reinigen gereedschap met leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droogtijden

| | |
|------------------|----------------|
| Handdroog | na ca. 1-2 uur |
| Overschilderbaar | na ca. 3 uur |
| Volledig droog | na ca. 12 uur |

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond.

De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

| | |
|--------------|--|
| Dichtheid | ca. 1,46 g/cm ³ |
| Glansgraad | mat |
| Structuur | glad |
| Kleuren | wit – RAL9010 – alle kleuren |
| Houdbaarheid | in onaangebroke verpakking minimaal 18 maanden |
| Verpakking | 10 liter emmers |
| Opslag | koel en vorstvrij |

Systemen

De onderstaande adviezen zijn een richtlijn. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren zoals;

- Het bestaande verfsysteem
- De vereiste kwaliteit
- De vereiste esthetische eisen

De ondergrond mag niet poederend zijn, en mag geen verontreinigingen en andere onregelmatigheden als slikhuiden e.d. bezitten.

De ondergrond moet draagkrachtig en voldoende droog zijn. Vooraf aan het schilderwerk dienen dergelijke gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met het daarvoor geschikte product.

Behandeling van steenachtige ondergronden

Onbehandeld of van verf vrijgemaakte ondergronden

Grondig reinigen zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex Diepgrond.

Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ Muurverf Extra Mat.

Geschilderde ondergrond

- Grondig reinigen
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Kale zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex
- Diepgrond. Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ
- Muurverf Extra Mat

Sterk verontreinigde oppervlakken

Oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet “ en lekkageplekken, dienen na het grondig reinigen en drogen eerst minimaal met 1 laag isolerende voorstrijk of muurverf te worden behandeld. Na 24 uur drogen, kan deze alsnog afgewerkt worden met UniQ Muurverf Extra Mat.

Belastbaarheid

Als deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking en reinigen glanzende plekken ontstaan. Het minste risico op glanzende plekken is door met schoon water en een mild schoonmaakmiddel de vervuiling in te spuiten en droog te deppen met een zachte doek. Wrijven geeft per definitie glanzende plekken.

